



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitsuoi.co.jp

MJ-132. MITASU MOTOR OIL SL 20W-50

MITASU MOTOR OIL SL 20W-50 to wysokiej lepkości olej mineralny przeznaczony do smarowania silników benzynowych stworzony z wysoko oczyszczonych olejów bazowych. Posiada pakiet dodatków detergentowych, dyspergujących i technologicznych dla złagodzenia negatywnych skutków szeregu benzenowego, węglowodorów aromatycznych w benzynie. Zapewnia wysoką ochronę przed utlenianiem. Chroni silnik eksploatowany w warunkach wysokich temperatur.



1L

ZASTOSOWANIE

MITASU MOTOR OIL SL 20W-50 przeznaczony jest do pracy w gorącym klimacie, a także zalecany jest do stosowania w silnikach bardzo zniszczonych podczas ciepłej pory roku. Spełnia wymagania pojazdów wyprodukowanych przed 2005 wyposażonych w bezpośredni wtrysk paliwa z układami katalitycznymi, turbodoładowany silniki zbudowane z obowiązującymi normami ochrony środowiska. Może on być również używany do silników czterosurowych motocykli ze zintegrowaną przekładnią. Właściwości i cechy środowiskowe tego produktu spełniają wymagania norm JASO i API.

NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW

- API SL
- JASO MA

ZALETY

- Zmniejszenie zużycia paliwa przez spalanie
- Stabilną pracę w możliwie najszerszym zakresie temperatur
- Długoterminowa ochronę przed tarcieniem
- Ochronę przed korozją

Najnowsze technologie MITASU Oil Corporation, Japonia zapewniają produkowanie olejów silnikowych spełniających najnowsze wymagania takich producentów samochodów jak: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA i pozostałych.



4L

DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Klasa lepkości SAE	SAE J300	20W-50
Gęstość w 15°C	ASTM D-4052	0,8816
Temperatura zapłonu [°C]	ASTM D-92	243
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	ASTM D-2896	7,50
Temperatura krzepnięcia [°C]	ASTM D-97	-24
Kolor	ASTM D-1500	< 3,0
Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270	136
Lepkość dynamiczna przy 40 [°C]	ASTM D-445	180,10
Lepkość dynamiczna przy 100 [°C]	ASTM D-445	20,79



20L



200L

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.