



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-212. MITASU ULTRA DIESEL CI-4 5W-40 100% Synthetic



1L



4L



6L



20L



200L

MITASU ULTRA DIESEL CI-4 5W-40 100% Synthetic to w pełni syntetyczny olej do smarowania silników Diesla zgodny z najnowszym standardem jakości API, wyprodukowany w III i IV grupie (PAO) uwzględniających unikalny system dodatków wzmacniających, opartych na podstawie najnowszych badań naukowych. Wysoka wartość liczby zasadowej TBN neutralizuje szkodliwe działanie siarki zawartej w niskiej jakości oleju napędowego.

ZASTOSOWANIE

MITASU ULTRA DIESEL CI-4 5W-40 100% Synthetic nadaje się do nowoczesnych silników Diesla z turbodoładowaniem lub bez turbodoładowania montowanych w samochodach osobowych, dostawczych, terenowych i lekkich ciężarówkach. Zapewnia łatwy rozruch silnika zachowując płynność w niskich temperaturach. Wydajność i cechy środowiskowe tego produktu spełniają najnowocześniejsze wymagania API.

NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW

- API CI-4/CH-4/CG-4/CF
- ACEA A3/B3/B4/E3/E5



ZALETY

MITASU ULTRA DIESEL CI-4 5W-40 100% Synthetic zapewnia:

- Stabilny film olejowy, który chroni części silnika przy intensywnej eksploatacji w ekstremalnych warunkach
- Wydłużony okres eksploatacji/ interwał wymiany oleju
- Łatwy rozruch silnika nawet przy -42°C
- Wysoką ochronę przed utlenianiem

Najnowsze technologie wytwarzania olejów silnikowych produkowanych przez firmę MITASU Oil Corporation, Japonia spełniają wymagania takich producentów samochodów jak: TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU, HYUNDAI, KIA, FORD, GM, VW, FIAT, VOLVO, AUDI, MERCEDES-BENZ, RENAULT i inne.

DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Klasa lepkości SAE	SAE J300	5W-40
Gęstość w 15°C	ASTM D-4052	0,8575
Temperatura zapłonu [°C]	ASTM D-92	224
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	ASTM D-2896	11,20
Temperatura krzepnięcia [°C]	ASTM D-97	-42
Kolor	ASTM D-1500	3,0
Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270	172
Lepkość dynamiczna przy 40 [°C]	ASTM D-445	85,70
Lepkość dynamiczna przy 100 [°C]	ASTM D-445	14,22

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2016 Mitsasu Oil Corporation, Japan.