



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-412. MITASU GEAR OIL GL-5 85W-90 LSD



1L

MITASU GEAR OIL GL-5 85W-90 LSD jest to najwyższej jakości olej przekładniowy do produkcji którego wykorzystano najnowszą technologię opartą o zrównoważoną grupę dodatków uszlachetniających, spełniających wymagania TOYOTA OEM.

ZASTOSOWANIE

MITASU GEAR OIL GL-5 85W-90 LSD nadaje się do stosowania w przekładniach o ograniczonym poślizgu (LSD - *limited slip differential*) stosowanych w pojazdach Toyota (Typ cierny lub typ mechaniczny), działających warunkach długotrwałego obciążenia, gdzie zalecany jest olej GL-5. Zapewnia niski poziom hałasu i ochronę przed zużyciem. Może być stosowany w skrzyniach innych pojazdów w których zalecane jest identyczna lepkość oleju.



4L

NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW

- API GL-5
- LS type (Limited Slip)

ZALETY

MITASU GEAR OIL GL-5 85W-90 LSD zapewnia:

- Zgodność z najnowszymi wymaganiami TOYOTA OEM (Original Equipment Manufacturer)
- Długotrwałą ochronę przed tarciem
- Stabilną pracę w możliwie najszerszym zakresie temperatur
- Efektywne działanie w ograniczonym poślizgu (przekładnie LSD)
- Znaczące wydłużenie eksploatacji oleju/interwał wymiany
- Rozszerzoną żywotność części przekazania napędu
- Ochronę przed korozją



20L

Najnowsze technologie MITASU Oil Corporation, Japonia zapewniają produkowanie olejów przekładniowych spełniających najnowsze wymagania japońskich, europejskich, amerykańskich i koreańskich producentów samochodów takich jak: Toyota, Lexus, Nissan, Acura, Honda, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Daihatsu, Hyundai, Kia, Ford, VW, Fiat, Audi i pozostałych.

DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Klasa lepkości SAE	SAE J300	85W-90
Gęstość w 15°C	ASTM D-4052	0,8862
Temperatura zapłonu [°C]	ASTM D-92	212
Temperatura krzepnięcia [°C]	ASTM D-97	-27
Kolor	ASTM D-1500	< 3,0
Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270	119
Lepkość dynamiczna przy 40 [°C]	ASTM D-445	160,40
Lepkość dynamiczna przy 100 [°C]	ASTM D-445	17,46



200L

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.